

SEAJET 120 UV VARNISH

SEAJET 120 UV VARNISH ofrece un excelente acabado para todo tipo de maderas.

Características:

- Es un producto basado en resina de uretano modificado.
- Se puede aplicar a todas las zonas de madera de la embarcación que no estén sumergidas en el agua de manera permanente.
- Contiene absorbente UV que ofrece más durabilidad.
- Fácil de aplicar a brocha o spray.
- Mico brillo y muy buenas propiedades de nivelación.

DATOS TÉCNICOS

Tipo Un componente, resistente a UV, barniz tradicional.

Uso recomendado Barniz resistente a la abrasión para objetos de madera.

Aplicación Sobre Barniz existente en buenas condiciones: Limpiar.
Lavar con agua dulce y dejarlo hasta que se seque. Nivelar con papel de lija P280-P400.
Limpiar bien la superficie con un paño. Aplicar 2 ó más capas.
Superficie en malas condiciones: Eliminar la antigua capa de barniz con chorro o con decapanteo.
Madera desnuda: Lijar la superficie con papel de lija P80-P180 en el sentido de la veta de la madera seguido con un nivelado con papel P280-P400. Eliminar el polvo con disolvente y dejar secar completamente.
Aplicación: Disolver el barniz al 50% y aplicar sobre la madera desnuda.
Pueden aplicar 4-5 capas más si desea obtener un acabado como de cristal.
Pasar lija húmeda en el sentido de la veta entre capas con papel de lija P320-P400 para un mejor acabado. Evitar la aplicación del varnish cuando sople viento o esté húmedo o bajo el sol directo.
Las mañanas secas serán ideales.

Datos físicos

Color:	Transparente
Punto inflamación:	40°C
Sólido volumen %:	59 ±2
VOC (Teórico):	385 g/l.

Aplicación

Disolvente:	SEAJET THINNER U
Datos aplicación:	Pistola airless, cepillo, rodillo
Temperatura mín.:	5 °C
Humedad máxima:	80% R.H.

La información sobre pintado con pistola

No. De boquillas:	1,2-1,5 mm
Presión en boquilla:	2 - 3 bar
Disolvente:	0 - 5% (by brush) or 10 - 15% by spray.

Espesor y Rendimiento:

	Min.	
Espesor, húmedo:	68	µm
Espesor, seco:	40	µm
Rendimiento:	14,8	m²/l
	(teórico)	

Capas procedentes preferibles Ninguno. Primera capa muy fina en madera desnuda. Varnish existente debe ser eliminado por lija.

Capas siguientes preferibles SEAJET 120 UV VARNISH

Componentes Un componente

Notas -



Datos

Temperatura	Tiempo de secado (al espesor de 40 µ)	Intervalo pintado (al espesor de 40 µ)	Induction time	Vida de mezcla	Antes de flote	Observaciones
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	-	-	-
20 °C	Al tacto: 12 hrs Completo: 24 hrs	Mínimo: 24 hrs Máx.: -	-	-	-	-
30 °C	-	-	-	-	-	-

Seguridad: Si se requiere información sobre Salud, Seguridad o Información Ambiental, pueden obtenerse de Chugoku Paints B.V.

La recomendación para la protección personal en la utilización de este producto, información adicional puede encontrarse en la hoja de información con respecto a la Salud y a la Seguridad que se puede solicitar.

Las mínimas medidas de seguridad son:

- Lea bien los consejos inscritos en el envase.
- Proporcione suficiente ventilación.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.
- El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas.
Se recomienda no fumar en su cercanía.

Definiciones:

Tolera: La información numérica de esta Ficha Técnica depende de las tolerancias normales de la fabricación.

Rendimiento Teórico: Depende de las condiciones bajo las cuales se aplica la pintura del complejo geometrical de la estructura y de las condiciones meteorológicas.

Sólido por Volumen: El dato que figura en esta Ficha Técnica es el porcentaje de la película seca obtenida por el espesor de una película húmeda, que se consiguió por unas condiciones controladas por el método estandar de Chugoku que correspondía al ASTM método D2697.

Intervalos de pintado: Los intervalos sugeridos asegura un buen pintado.

Completo: El tiempo necesario para que este producto pueda ser pisado sin daño alguno.
El tiempo que necesita para el curado total es más largo.

V.O.C.: La cantidad teórica de componente orgánico volatil en g/litro.

Renuncia: Informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como última sentencia del juzgado del distrito de Róterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia del Juzgado en Róterdam.

El inspector podría encargarse de lo mejor que pueda, de asistir durante la aplicación de los productos suministrados por Chugoku simplemente dando consejos con lo que se trata de la aplicación en situ. El inspector se encarga de llevar el proyecto en un modo consciente, sin embargo Chugoku y/o el inspector no aceptará cualquier tipo de fiabilidad, directa o indirecta, si el proyecto no da el resultado esperado. Bajo cualquier circunstancias, el Comprador será responsable de ejecución del proyecto. Todo tipo de consejo y/o asistencia proporcionado por el inspector será sujeto a tal(final) responsabilidad del Comprador, y además sujeto a Términos de Venta y Suministro de Chugoku Paints B.V. Aun cuando algunos daños o retrasos serán causados por el fallos o negligencia por parte de Chugoku y/o del inspector, no resultarán en ninguna fiabilidad de Chugoku o del inspector. La fiabilidad de tanto Chugoku como del inspector para daños consecuentes es explícitamente excluida.

Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las reglas o leyes (locales o nacionales) ó requerimientos de uso específico de Europa. A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.