

SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH

SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH es un barniz de dos componentes con alto brillo y dureza.

Características:

- El rendimiento máximo, un acabado de dos componentes ultra brillante.
- El acabado de alto dureza que es resistente a arañazos y daños menores.
- Se puede usarlo en áreas interiores y exteriores.
- Recomendado su uso sobre la madera contrachapada, mesas de salón y la madera tratada con la resina de epoxy.
- La alta protección a UV y resistencia a la abrasión, pérdida de brillo y química.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	El poliuretano de dos componentes con base de poliéster no saturado.
Uso recomendado	Como barniz para madera contrachapada, mesas de salón, suelos de cabina y madera con pintura epoxy.

Aplicación	<p>La superficie en mala condición: Eliminar la capa antigua de barniz con lijas o decapante.</p> <p>El barniz de 2 componentes en buena condición: Limpiar la superficie.</p> <p>Lijar con P60-80 en el sentido de la beta. Posteriormente pasa la lija de P100-220.</p> <p>Limpiar la superficie con un trapo.</p> <p>Aplicar como mínimo 5 capas de SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH.</p> <p>Añadir 10-15% de disolvente para las primeras dos capas. Después reducir el disolvente a 0-10% para las siguientes capas.</p> <p>Lijar entre capa y capa con P280-P400 para conseguir un mejor acabado.</p> <p>Limpiar la superficie con el trapo. Aplicar con la brocha de pelo de cerda de buena calidad.</p> <p>Evitar la aplicación del barniz cuando esté húmedo o en el rayo del sol directo.</p> <p>Aplicarlo en las mañanas con el tiempo seco sería lo mejor.</p> <p>Mezclar bien 2 ratios de base con 1 de catalizador por peso y removerlo bien antes del uso.</p>
-------------------	--

Datos físicos (Mezcla)	<p>Color: Transparente</p> <p>Punto inflamación: 42°C</p> <p>Sólido volumen %: 50 ±2</p> <p>VOC (Teórico): 426 g/l.</p>
-------------------------------	---

Aplicación	<p>Ratio de mezcla: Base: 67 Catalizador: 33 (Por volumen)</p> <p>Disolvente: SEAJET THINNER P</p> <p>Datos aplicación: Airspray, brush, roller*</p> <p>Añadir catalizador a la base durante la mezcla. Agitar bien antes de usar.</p> <p>Temperatura mín.: 5 °C</p> <p>Humedad máxima: 80% R.H.</p>
-------------------	--

La información sobre pintado con pistola	<p>No. De boquillas: 1.4 - 1.8 mm</p> <p>Presión en boquilla: 3 bar</p> <p>Disolvente: 0 - 10% (por volumen)</p>
---	--

Espesor y Rendimiento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min.</th> <th>Max.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Espesor, húmedo:</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Espesor, seco:</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento:</td> <td>16,7</td> <td>12,5</td> <td>m²/l</td> </tr> </tbody> </table> <p>(teórico)</p>		Min.	Max.		Espesor, húmedo:	60	80	µm	Espesor, seco:	30	40	µm	Rendimiento:	16,7	12,5	m ² /l
	Min.	Max.															
Espesor, húmedo:	60	80	µm														
Espesor, seco:	30	40	µm														
Rendimiento:	16,7	12,5	m ² /l														

Capas precedentes preferibles	-
--------------------------------------	---

Capas siguientes preferibles	SEAJET 130 POLYURETHANE GLOSS VARNISH
-------------------------------------	---------------------------------------

Componentes	Dos componentes
--------------------	-----------------

Notas	<p>* En caso de la aplicación con brocha o rodillo necesitarían más capas para conseguir el espesor especificado.</p> <p>La cantidad de disolvente a añadir depende de la temperatura de pintura y de material a pintar.</p> <p>Aplicación con el rodillo de mohair del pelo corto o de esponja es adecuada para poliuretano, y posteriormente pasar la brocha del pelo largo suave para conseguir la capa lisa.</p> <p>La utilización de brochas de buena calidad ayuda a tener el mejor resultado.</p>
--------------	--



Datos

Temperatura	Tiempo de secado (al espesor de 40 µ)	Intervalo pintado (al espesor de 40 µ)	Induction time	Vida de mezcla	Antes de flote	Observaciones
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	4 hrs	-	-
20 °C	Al tacto: 2 hrs Completo: 8 hrs	Mínimo: 24 hrs Máx.: 48 hrs	-	3 hrs	-	*
30 °C	-	-	-	2 hrs	-	-

*Les recomendamos lijar suavemente con abrasivo No.360 después de 48 horas.

Seguridad: Si se requiere información sobre Salud, Seguridad o Información Ambiental, pueden obtenerse de Chugoku Paints B.V.

La recomendación para la protección personal en la utilización de este producto, información adicional puede encontrarse en la hoja de información con respecto a la Salud y a la Seguridad que se puede solicitar.

Las mínimas medidas de seguridad son:

- Lea bien los consejos inscritos en el envase.
- Proporcione suficiente ventilación.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.
- El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas.
Se recomienda no fumar en su cercanía.

Definiciones:

Tolera: La información numérica de esta Ficha Técnica depende de las tolerancias normales de la fabricación.

Rendimiento Teórico: Depende de las condiciones bajo las cuales se aplica la pintura del complejo geometrical de la estructura y de las condiciones meteorológicas.

Sólido por Volumen: El dato que figura en esta Ficha Técnica es el porcentaje de la película seca obtenida por el espesor de una película húmeda, que se consiguió por unas condiciones controladas por el método estandar de Chugoku que correspondía al ASTM método D2697.

Intervalos de pintado: Los intervalos sugeridos asegura un buen pintado.

Completo: El tiempo necesario para que este producto pueda ser pisado sin daño alguno.
El tiempo que necesita para el curado total es más largo.

V.O.C.: La cantidad teórica de componente orgánico volatil en g/litro.

Renuncia: Informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como última sentencia del juzgado del distrito de Róterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia del Juzgado en Róterdam.

El inspector podría encargarse de lo mejor que pueda, de asistir durante la aplicación de los productos suministrados por Chugoku simplemente dando consejos con lo que se trata de la aplicación en situ. El inspector se encarga de llevar el proyecto en un modo consciente, sin embargo Chugoku y/o el inspector no aceptará cualquier tipo de fiabilidad, directa o indirecta, si el proyecto no da el resultado esperado. Bajo cualquier circunstancias, el Comprador será responsable de ejecución del proyecto. Todo tipo de consejo y/o asistencia proporcionado por el inspector será sujeto a tal(final) responsabilidad del Comprador, y además sujeto a Términos de Venta y Suministro de Chugoku Paints B.V. Aun cuando algunos daños o retrasos serán causados por el fallos o negligencia por parte de Chugoku y/o del inspector, no resultarán en ninguna fiabilidad de Chugoku o del inspector. La fiabilidad de tanto Chugoku como del inspector para daños consecuentes es explícitamente excluida.

Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las reglas o leyes (locales o nacionales) ó requerimientos de uso específico de Europa. A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.