



# SIMSON Prep M

## AGENTE PREPARADOR

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil de usar
- Secado rápido
- Preparación en un paso

### DESCRIPCIÓN

**Simson Prep M** es un producto de pretratamiento en un paso diseñado para mejorar la adhesión en sustratos cerrados de diversos productos específicos de SMP Bostik. Consulte la Ficha técnica de cada aplicación de producto específica.

### APLICACIÓN

- Pretratamiento de superficies de aluminio, acero, cobre y latón puros.
- Pretratamiento de metales con revestimiento en polvo.
- Pretratamiento de metales lacados (hacer primero una prueba en el sustrato para comprobar los posibles efectos).
- Pretratamiento de poliéster (GRP).
- Pretratamiento de ABS.
- Pretratamiento de PVC.

### CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido; unos 5 minutos. Sin embargo, dependiendo del tipo de sustrato, el tiempo de secado puede variar.
- Proceso en un paso fácil de usar.
- Uso eficiente.

### MÉTODO DE USO

Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de polvo y grasa. Mantener el envase bien cerrado hasta el momento de uso. No utilizar Simson Prep M directamente desde su envase original. Verter en un vaso o un bote limpios la cantidad de Simson Prep M que se pueda usar en 30 minutos y cerrar bien el bote original inmediatamente. Simson Prep M no debe aplicarse en capas demasiado espesas. Limpiar la superficie con un paño o pañuelo de papel limpio y sin tinte impregnado en Simson Prep M para limpiar y pretratar las superficies en un solo paso. Transcurrido un tiempo de secado de unos 5 minutos (el disolvente debería evaporarse), se podrá aplicar el sellador o adhesivo. Los mejores resultados se consiguen cuando el pegado o sellado se realizan antes de que transcurran 6 horas desde la aplicación de Simson Prep M, por lo que no es aconsejable aplicar más cantidad de producto del que pueda sellarse en esas 6 horas. Evítese el contacto con la superficie pretratada, ya que puede reducirse la adhesión.

**Nota 1:** Debido a la mala compatibilidad con pinturas de Simson Prep M, esta imprimación no se deberá aplicar en áreas que sea preciso pintar posteriormente. En tal caso, aplicar únicamente Prep M en zonas donde se vaya aplicar el sellador o adhesivo utilizando, por ejemplo, cinta de carroceros (aunque es posible eliminar los restos de Simson Prep M de las superficies limpiadas después con Bostik Cleaner I o Cleaner 14). Probar el sustrato de antemano para comprobar los posibles efectos.

**Nota 2:** Si una superficie se encuentra muy contaminada, deberá limpiarse primero con Bostik Cleaner I. Se recomienda hacer primero una prueba para comprobar posibles daños del sustrato provocados por Bostik Cleaner I.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA		VALOR
Contenido seco	[%]	8
Densidad relativa	[g/ml]	0,76
Punto de inflamación		9 °C
Tiempo de secado* 20 °C/50 % H. R.	[min]	5 aprox.
Color		transparente
Envase		Bote de 500 ml

\* Dependiendo del tipo de sustrato, el tiempo de secado puede variar. Para obtener consejos y más información, consultar a Bostik.

## ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO

**Simson Prep M** se puede almacenar durante 9 meses desde su fecha de fabricación si permanece sin abrir en un lugar seco y ventilado con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C.

## COBERTURA

En función del tipo de sustrato. Estará comprendida entre 8-10 m<sup>2</sup> por litro.

La información y las recomendaciones facilitadas en el presente documento se basan exclusivamente en estudios realizados por Bostik, y no se ofrece garantía sobre su exactitud. El rendimiento del producto, su periodo de conservación y sus características de aplicación dependerán de numerosas variables, como el tipo de materiales al que se aplicará, el entorno en el que se almacenará o aplicará y el equipo utilizado para su aplicación. Cualquier cambio en cualquiera de estas variables puede afectar al rendimiento del producto. Antes de utilizar el producto, corresponde al comprador probar su idoneidad para el uso deseado bajo las condiciones existentes en el momento en que se desee utilizar. Bostik no ofrece garantía respecto de la idoneidad del producto para ninguna aplicación concreta. El producto se vende con arreglo a los Términos y Condiciones de Venta de Bostik que acompañan al producto en el momento de su venta. Nada de lo aquí indicado podrá interpretarse como una garantía de inexistencia de cualquiera de las correspondientes patentes, ni como una autorización, inducción o recomendación de hacer uso de ninguna invención cubierta por alguna patente sin la debida autorización del propietario de dicha patente.

## AYUDA INTELIGENTE

**Póngase en contacto con el representante de su zona**

