

Epoxi novolac

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un sistema de recubrimiento de tanques de dos componentes curado con policiclamina, sin disolvente, que utiliza la tecnología avanzada epoxi novolac con refuerzo de escamas y fibra.

APLICACIONES

Para proporcionar protección contra la corrosión de las partes internas de tanques de almacenamiento de acero, recipientes, bovinas y tuberías para su uso con una gama de productos, incluyendo (pero no limitado a); petróleo crudo hasta 93°C (200°F), productos de petróleo refinado (incluyendo mezclas de gasolina sin plomo y disolventes).

Resistente a las diferentes materias primas renovables y/o biológicas y a los productos refinados (combustibles), incluyendo aceites y grasas animales/vegetales, biodiésel, etanol, etc.

Envioline 376F-60 también es adecuado como revestimiento externo para tuberías enterradas.

Cumple con la definición de revestimiento reforzado de película gruesa para tanques según las normas API 652 y API 653, Tabla 6.1.i.

Envioline 376F-60 cumple con EI1530 (Joint Industry Group Standard). Este es el requerimiento para asegurar la calidad en la fabricación, almacenamiento y distribución del combustible de aviación en los aeropuertos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ENVIROLINE 376F-60

Color	Gama de colores limitada disponible
Aspecto	No aplicable
Sólidos en volumen	100%
Espesor recomendado	500-2000 micras (20-80 mils) en seco, equivalente a 500-2000 micras (20-80 mils) en húmedo
Rendimiento teórico	0,61 m ² /litro a 1650 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 24 sq.ft./galones US a 66 mils con los sólidos en volumen establecidos
Rendimiento práctico	Considérense los factores de pérdidas apropiados. Remítase a la Guía de Aplicación de Envioline para consejo sobre la determinación de espesores de película.
Método de Aplicación	Equipo de pulverización airless de componente plural., Pistola "airless"
Tiempo de secado	

Temperatura			Intervalo de repintado por si mismo	
	Seco al tacto	Seco duro	Mínimo	Máximo
15°C (59°F)	7 horas	12 horas ¹	12 horas	28 días ²
25°C (77°F)	2 horas	4 horas ¹	2.5 horas	28 días ²
35°C (95°F)	1 hora	2 horas ¹	2 horas	28 días ²

¹ Se ha desarrollado suficiente fuerza en la película del recubrimiento para permitir la manipulación y el movimiento del acero pintado. Se recomienda una medida de 75-80 fuerza de dureza D como referencia recomendada para indicar la posibilidad de la vuelta al servicio.

² Si se supera el intervalo máximo de recubrimiento, será necesario lijar a fondo la superficie del revestimiento con papel de esmeril grueso, seguido de un lavado con disolvente.

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

Punto de inflamación (Típico)	Parte A 82°C; Parte B 63°C		
Peso Específico	1,58 kg/l (13,2 lb/gal)		
VOC	0.10 lb/gal (13 g/lit) EPA Método 24		
	35 g/kg	Directiva de la UE sobre emisiones solventes (Directiva del Consejo 2010/75/UE)	

Para más detalles, ver la sección: Características del producto.

Epoxi novolac

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y exentas de contaminación. Antes de la aplicación de la pintura, deben evaluarse todas las superficies y tratarse de acuerdo con la norma ISO 8504:2000

Cuando sea necesario, eliminar las proyecciones de soldadura y, donde se requiera, alisar los cordones de soldadura y bordes afilados.

El aceite y la grasa deben eliminarse de acuerdo con el procedimiento de limpieza con disolvente SSPC-SP1.

Sustratos de acero

El mejor rendimiento se alcanzará cuando Envioline 376F-60 sea aplicado sobre superficies preparadas con chorro abrasivo al grado Sa3 (ISO 8501-1:2007) o SSPC-SP5. Cuando Envioline 376F-60 no se use en alta temperatura y/o servicio agresivo, puede aceptarse una preparación al grado Sa2 1/2 (ISO 8501-1:2007) o SSPC-SP10. Para más información contacte con International Protective Coatings.

Se recomienda un perfil de superficie angular de 75-125 micras.

Envioline 376F-60 debe aplicarse antes de que ocurra oxidación en la superficie. Si se produce oxidación toda el área oxidada debe ser chorreada de nuevo hasta alcanzar el estándar especificado arriba.

Los defectos de la superficie revelados por el proceso de limpieza con chorro deben ser reparados, rellenados o tratados de forma adecuada.

El método preferido para mantener el estándar de chorro es por deshumidificación. Alternativamente, se puede utilizar una imprimación de mantenimiento de chorro aprobada.

Sustratos de hormigón

El hormigón debería estar bien curado antes de aplicar el sistema de suelos, Lining o pintura. Para más información consulte La Guía de Aplicación sobre superficie de Hormigón.

APLICACIÓN

Mezcla	El material se suministra en dos botes como una unidad. La unidad completa debe ser almacenada, mezclada y aplicada de acuerdo con la Guía de Aplicación de Envioline.	
Relación de mezcla	2 parte(s) : 1 parte(s) en volumen	
Vida útil de la mezcla	40°C (104°F) 10 minutos	
Pistola airless de componentes múltiples	Recomendado	Para más detalle remítase a la Guía de Aplicación de Envioline.
Pistola "airless"	Adecuado	Para más detalle remítase a la Guía de Aplicación de Envioline.
Pistola Convencional (Presión del calderín)	No adecuado	
Brocha	Adecuado	Puede usarse para parcheos en áreas pequeñas o como capa de refuerzo en soldaduras y bordes.
Disolvente	No se requiere normalmente	Remítase a la Guía de Aplicación de Envioline para consejo específico.
Limpiador	Envioline 71C (o International GTA203)	
Paradas	No permitir que el material permanezca en las mangueras, pistola o equipo de pulverización. Lavar completamente todo el equipo con Envioline 71C o International GTA203. Una vez que se han mezclado las unidades de pintura estas no deberían guardarse en el bote tapado, y se aconseja que después de paradas prolongadas el trabajo se reinicie con unidades mezcladas recientemente.	
Limpieza	Limpiar todo el equipo inmediatamente después de utilizar con Envioline 71C o International GTA203. Se recomienda lavar periódicamente el equipo de pulverización durante la jornada de trabajo. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad de producto pulverizado, la temperatura y el tiempo transcurrido, incluyendo los retrasos. Tirar el material sobrante y los recipientes vacíos de acuerdo con el reglamento/legislación regional apropiado.	

Epoxi novolac

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Antes de su uso debe consultar la detallada Guía de Aplicación de Envioline.

Esta ficha técnica aporta una guía general sobre el uso de Envioline 376F-60. Los requerimientos de un proyecto específico dependerán del servicio de uso final y condiciones de trabajo del tanque o depósito. Consulte siempre a International Protective Coatings para confirmar que Envioline 376F-60 es apropiado para estar en contacto con el producto a almacenar.

Debe seguirse en todo momento la detallada especificación de pintura del proyecto aportada por International Protective Coatings.

Las capas de refuerzo son una parte esencial de una buena práctica de trabajo y por tanto deberían formar parte de cualquier especificación de pintura para tanques.

Para acero altamente corroído o poroso, aplique a pistola aproximadamente 50% del espesor de película requerido e inmediatamente pase un rodillo de pelo corto para introducir el material en el interior de las áreas corroídas.

Para aplicación con equipo airless de componente plural, los mejores resultados se obtienen cuando el producto se calienta antes de la aplicación; Parte A (Resina) hasta un máximo de 60°C (140°F) y la Parte B (Endurecedor) hasta un máximo de 40°C (105°F). Para aplicación con pistola sin aire (airless), se conseguirán los mejores resultados cuando se caliente cada componente del producto hasta 35-37°C (95-100°F).

La temperatura de la superficie debe estar siempre como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Use la carta siguiente para las condiciones de temperatura preferibles. Además de estas condiciones debe mantenerse una ventilación adecuada durante el ciclo de curado.

	<u>Temperatura del substrato</u>	<u>Temperatura del aire</u>
Preferible	21-49°C (70-120°F)	21-38°C (70-100°F)
Mínimo	13°C (55°F)	13°C (55°F)

Después de que el sistema de recubrimiento haya curado duro, debería medirse el espesor de película seca usando un dispositivo magnético no destructivo para verificar que se aplicó al sistema el espesor mínimo. El sistema de recubrimiento debe estar libre de agujeros u otras discontinuidades. La película curada debería esencialmente estar libre de corridas, descuelgues, gotones, inclusiones o cualquier otro defecto. Deberían corregirse todas las deficiencias y defectos. Las áreas reparadas deberían comprobarse de nuevo y permitido curar según este especificado antes de poner el recubrimiento acabado en servicio.

El post curado no es necesario para la mayoría de las aplicaciones, pero Envioline 376F-60 puede ser post curado para un curado rápido o para aumentar la resistencia química para ambientes extremadamente agresivos. Para una resistencia máxima post curar por un mínimo de 2 horas a 121°C (250°F) o por 6-8 horas a 66°C (150°F).

La resistencia máxima de temperatura continua en seco para Envioline 376F-60 es 177°C (350°F).

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones de especificación:

- Cumple con el estándar de calidad, EI1541 que son los requerimientos de evaluación para el cumplimiento con EI 1530

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

Los aditivos reactivos con bajo peso molecular, los cuales formarán parte de la película durante las condiciones de curado en ambiente normal, también afectarán a los valores de VOC determinados usando EPA método 24.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Envioline 376F-60 debería aplicarse siempre sobre substratos correctamente preparados. Cuando se requiera una imprimación como parte de una especificación de pintura, consulte a International Protective Coatings para consejo específico.

Envioline 376F-60 está diseñado como un sistema de capa única. Solamente debe repintarse por sí mismo si se requirieran capas de refuerzo o capa de repintado.

Epoxi novolac

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite www.international-pc.com.

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento teórico y práctico
- Guía de Aplicación Envioline

Prevía solicitud, se puede disponer de copias individuales de estas secciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este producto sólo puede ser utilizado por aplicadores profesionales en situaciones industriales. Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas, regulaciones y legislaciones nacionales pertinentes sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Durante la aplicación y el posterior secado (véanse en las hojas de datos técnicos de los productos los tiempos de secado habituales) se debe proporcionar una ventilación correcta a fin de mantener las concentraciones de disolventes dentro de unos límites seguros y evitar incendios y explosiones. En espacios reducidos se requiere una extracción forzada. También, durante la aplicación y el secado, se debe proporcionar un equipo de protección personal de ventilación y/o respiración (capuchas de aducción o máscaras con filtro). Tome precauciones para evitar el contacto con la piel y los ojos (monos de trabajo, guantes, gafas, máscaras, crema protectora, etc.).

Antes de utilizar lea y siga los consejos que se dan en las hojas de seguridad y en el apartado de salud y seguridad de la Guía de Aplicación para este producto.

En caso de que se realicen trabajos de soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación de extracción local adecuada.

Las medidas de seguridad concretas que se deben tomar dependen del método de aplicación y del entorno de trabajo. Si no entiende completamente estas advertencias e instrucciones, o si no puede cumplirlas estrictamente, no utilice el producto y consulte a International Protective Coatings.

Aviso: Este producto contiene resinas epoxídicas líquidas y poliaminas modificadas y puede producir sensibilización de la piel si no se utiliza correctamente.

TAMAÑO DEL ENVASE

Tamaño del Envase	Parte A		Parte B	
	Vol	Envase	Vol	Envase
4 US gal	2.67 US gal	5 US gal	1.33 US gal	2 US gal
18 litros	12 litros	20 litros	6 litros	10 litros

Para conocer la disponibilidad de otros tamaños de envase, póngase en contacto con AkzoNobel.

PESO DEL PRODUCTO (TÍPICO)

Tamaño del Envase	Parte A	Parte B
18 litros	18.36 kg	10.14 kg
4 US gal	36.5 lb	19.5 lb

ALMACENAMIENTO

Tiempo de vida	12 meses como mínimo a 25°C (77°F) en su envase original sin abrir. Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.
----------------	--

Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del sustrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por en el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Copyright © AkzoNobel, 04/01/2024.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.

www.enviolinegroup.com

www.international-pc.com