

### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Es un antiincrustante eficaz contra organismos incrustantes, limo, plantas acuáticas y animales. Un antiincrustante premium de copolímero autopulimentante (SPC, por sus siglas en inglés) apto para aplicaciones profesionales y de consumo en embarcaciones sobre agua dulce y salada. El sistema de pulido continuo proporciona hasta 2 años de rendimiento y evita la acumulación de pintura. La superficie siempre suave asegura una fricción mínima al tiempo que mantiene una óptima liberación de biocidas, también en periodos estacionarios.

### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

<b>Color</b>	YBB623-Negro, YBB624-Armada, YBB625-Azul, YBB626-Verde, YBB627-Gris oscuro, YBB628-Blanco de Dover, YBB629-rojo
<b>Acabado</b>	Bajo brillo
<b>Densidad</b>	2.2 promedio
<b>Sólidos en volumen</b>	62% promedio
<b>Tiempo habitual de almacenamiento</b>	2 año(s)
<b>VOC</b>	333 g/l promedio
<b>COV Compuestos Orgánicos Volátiles (Disolvente EU)</b>	153gr/kg Directiva EU Emisión de Disolventes (Council Directive 1999/13/EC)
<b>Tamaño del envase</b>	750 ml, 2.5 l, 5 l, 20 l

### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Seco al Tacto	1 horas	45 min.	30 min.	20 min.
Inmersión	24 horas	18 horas	10 horas	8 horas

**Nota:** Estos son los tiempos máximos de inmersión: 5-35°C - 6m

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Recubierto por								
Micron 350	16 horas	ext	10 horas	ext	6 horas	ext	4 horas	ext

### APLICACIÓN Y USO

<b>Preparación</b>	<p><b>SUPERFICIES PREVIAMENTE TRATADAS CON ANTIINCRUSTANTES</b></p> <p><b>En buen estado:</b> Todas las incrustaciones y contaminación deben ser eliminados por completo, incluyendo la capa de lixiviación. Lave con agua dulce a alta presión (3000 psi/207 bares) y/o rasque o lije en húmedo con lija de grano P80-P120. No lije en seco. Si el antiincrustante anterior es incompatible o desconocido, sellar con una capa barrera/selladora International adecuada.</p> <p><b>En mal estado:</b> Elimine todo rastro de antiincrustantes con Interstrip.</p> <p><b>IMPRIMACIONES:</b> Todas las preparaciones de sustratos sin tratar se abordan en las correspondientes fichas técnicas de las imprimaciones.</p> <p><b>FIBRA DE VIDRIO SIN TRATAR:</b> Imprime con Gelshield 200 para un tratamiento preventivo de osmosis, o Primocon.</p> <p><b>ACERO/HIERRO/PLOMO/MADERA:</b> Interprotect o Primocon.</p>
<b>Consejos</b>	<p><b>Mezcla:</b> Agitar bien el producto antes de su uso hasta que obtenga una consistencia uniforme</p> <p><b>Disolución:</b> No es recomendable disolver el producto. El rendimiento antiincrustante puede verse comprometido si no se aplica el grosor correcto de la película seca.</p> <p><b>Limpiador:</b> YTA085</p> <p><b>Control de ventilación y humedad:</b> Durante el uso del producto, asegúrese de contar con una ventilación adecuada.</p> <p><b>Pistola airless (Solo para uso profesional):</b> Presión: 176-220 bar/2500-3200 psi. Tamaño de la boquilla: 2180.</p> <p><b>Otros:</b> Los antiincrustantes sólo se deben lijar en húmedo. Nunca lije en seco los antiincrustantes ni los elimine con soplete. Tras la inmersión, aparecerá el auténtico color.</p>
<b>Algunos puntos importantes</b>	<p>Para evitar los desperfectos prematuros, compruebe que aplica la cantidad correcta de pintura, tomando como guía el rendimiento. La temperatura del producto debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 3°C y 35°C.</p>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

# Micron 350

## Antiincrustante



<b>Compatibilidad/substratos</b>	Apto para su uso en GRP, madera, acero / hierro y plomo. No es adecuado utilizarlo sobre substratos de aluminio/aleaciones ni sobre superficies recubiertas con zinc. Se puede aplicar directamente sobre la mayoría de antiincrustantes, siempre que estén en buen estado, excepto sobre VC17m/antiincrustantes PTFE . Consulte a su representante local de International Paint para asesoramiento específico de repintado si no está seguro de la compatibilidad de Micron 350 sobre su esquema de pintura existente.
<b>Número de capas</b>	<b>Brocha/Rodillo</b> Aplicar 2 capas de 60 micras secas para una temporada (DFT total de 120 micras) Aplicar 3 capas de 60 micras secas para una temporada (DFT total de 180 micras)  <b>A Pistola</b> (Solo para uso profesional) Aplicar 1 capas de 120 micras secas para una temporada (DFT total de 120 micras) Aplicar 2 capas de 90 micras secas para una temporada (DFT total de 180 micras)  <b>En todos los esquema, aplique una capa extra de refuerzo en las áreas de gran erosión, como los vértices del casco, el timón, los maquinaria de popa y los bordes más acusados.</b>
<b>Rendimiento</b>	<b>Brocha/Rodillo</b> (Teórico) - 10 m <sup>2</sup> /l (Práctico) - 9 m <sup>2</sup> /l  <b>A Pistola</b> (Teórico) - 6.67 m <sup>2</sup> /l (Práctico) - 4 m <sup>2</sup> /l
<b>DFT recomendado por capa</b>	60 micras seco a rodillo/brocha 90 micras seco por capa con pistola
<b>WFT recomendado por capa</b>	97 micras húmedo por capa con brocha/rodillo (con el fin de alcanzar 60 micras en seco) 145 micras húmedo por capa con pistola (con el fin de alcanzar 120 micras en seco)

### INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

<b>Almacenamiento</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Micron 350, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.  <b>TRANSPORTE:</b> Este producto debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento.
<b>Seguridad</b>	<b>GENERAL:</b> Contiene biocidas. Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.  <b>VERTIDOS:</b> No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de este producto a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.</i>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.