

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Barniz de poliuretano para acabados satinados, diseñado principalmente para uso en interior. Resistente al agua caliente, ácidos suaves y alcaloides. Su fórmula de secado rápido minimiza la contaminación por polvo.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YVA251
Acabado	Satinado
Densidad	0.900
Sólidos en volumen	46%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 años
VOC	425 g/l
Tamaño del envase	375 ml 750 ml 2.5 l

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Duro y seco [ISO]	5 horas		3 horas		1 horas		30 min.	
	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
Recubierto por	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.
Goldspar Satin	24 horas	4 días	15 horas	3 días	6 horas	2 días	3 horas	1 día

APLICACIÓN Y USO

Preparación

MADERA PREVIAMENTE BARNIZADA

En buen estado Limpie la superficie con disolvente. Lijar suavemente con papel de lija de grano 280-320. Quite el polvo de lijado con disolvente.

En mal estado Elimine todas las capas anteriores de pintura.

MADERA SIN TRATAR Lije hasta que quede liso con papel de grano 80-180 y, a continuación, con papel de grano 280. Quite el polvo del lijado cepillando, barriendo o pasando un paño. Si limpia con disolvente, déjelo secar completamente antes de aplicar la primera capa.

Imprimación de madera sin tratar Aplicar Clear Wood Sealer Fast o diluir la primera capa de Goldspar Satin.

Método

Aplique un mínimo de 3 capas sin diluir, más si utiliza un rodillo. No utilice el producto directamente de la lata. Vierta la cantidad a utilizar en una cubeta independiente.

Consejos

Mezcla Agítelo bien antes de usar.

Disolvente Disolventes N° 1 Disolventes N° 3

Limpiador Disolventes N° 1

Airless Presión: 176-210 bar. Tamaño de la boquilla: 1365-1580.

Pistola convencional Presión: 2-3 bar. Tamaño de la boquilla: 1,1-1,4 mm. Diluya al 25-30% con disolventes n° 3.


Rodillo Si utiliza rodillo, extienda la pintura con una brocha o almohadilla; si no lo hace, pueden quedar atrapadas burbujas de aire en el revestimiento.

Otros Para aplicación a pistola con mezcla de aire: Presión: 2 bar. Tamaño de la boquilla: 06-113. Para obtener los mejores resultados, lije ligeramente entre capa y capa, con papel de lija de grano 320-400. No utilice el producto directamente de la lata. Vierta la cantidad a utilizar en una cubeta independiente. Si desea un acabado especialmente claro, utilice Goldspar Satin sólo para dar la capa final, y Goldspar para las primeras 2 ó 3.

Algunos puntos importantes

Utilice sólo los disolventes recomendados. Para uso exclusivo en obra muerta. Evite pintar bajo la luz directa del sol. La temperatura del producto debe estar entre 15 y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

 International® y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas y autorizadas de Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3201 Fecha de publicación:03/08/2010



Goldspar Satin

Barnices

Barniz satinado para yates, de secado rápido

Compatibilidad/substratos	Se puede utilizar sobre todo tipo de madera excepto directamente sobre maderas al aceite, como la teca o el iroko.
Número de capas	3 mínimo
Rendimiento	(Teórico) - 11.5 m ² /lt (Práctico) - 10.3 m ² /lt
DFT recomendado	40 micras seco a brocha
WFT recomendado	87 micras húmedo a brocha
Métodos de aplicación	Airless, Brocha, Pistola convencional, Mezcla de aire (Airmix), Rodillo

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	INFORMACIÓN GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Goldspar Satin, compruebe que entre uso y uso el contenedor está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. TRANSPORTE: Goldspar Satin debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra durante hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada al tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Goldspar Satin a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.</i>