

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Interdeck crea un acabado con excelentes propiedades antideslizantes. Contiene un estupendo agregado y se puede aplicar fácilmente en todo tipo de substratos.

* Acabado de bajo brillo que evita deslumbramiento por reflejo de la luz solar sobre las cubiertas

* Fácil de aplicar

* Disponible en diversos colores

Su fuerte resina de poliuretano protege las cubiertas contra el desgaste diario.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YJB000-Blanco, YJB339-Azul claro, YJB923-Azul tempestad, YJC089-Crema
Acabado	Brillo bajo
Densidad	1.4
Sólidos en volumen	54%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 años
VOC	357 g/l
Tamaño del envase	750 ml

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Duro y seco [ISO]	5horas	4horas	3horas	2horas
Suficientemente duro como para andar sobre ello	4días	3días	2días	1días

	Recubrimiento							
	Temperatura del substrato							
	5°C		15°C		23°C		35°C	
Recubierto por	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Interdeck	24horas	4días	20horas	3días	16horas	2días	12horas	1días

APLICACIÓN Y USO

Preparación

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

En buen estado: Lávelas con Yacht Line Super Cleaner, aclare con agua dulce y déjelas secar. Raspe con un papel de lija de grano 280-320.

En mal estado: Elimine todos los revestimientos anteriores y aplique una imprimación al substrato.

IMPRIMACIONES: Todas las preparaciones de substratos sin tratar se abordan en las correspondientes fichas técnicas de las imprimaciones.

MADERA SIN TRATAR: Aplique una imprimación con Yacht Primer o UCP.

ACERO: Aplique una imprimación con Yacht Primer o Interprotect.

ALUMINIO: Aplique Etch Primer, seguido de Yacht Primer o de Interprotect.

FIBRA DE VIDRIO: Lávelas con Yacht Line Super Cleaner, aclare con agua dulce y déjelas secar. Raspe con un papel de lija del 180-220. No es preciso dar una imprimación.

TODO TIPO DE substratos: Si necesita rellenar, utilice el producto más adecuado de la gama Interfill.

Método

Lije la imprimación con un papel de lija seco o al agua de grano 180-220. Quite el polvo con

una bayeta. Aplique 1-2 capas.

Consejos

Mezcla Agítelo bien antes de usar.
Disolvente YTA800 Disolventes nº 1
Limpiador YTA800 Disolventes nº 1
Control de ventilación y humedad Aplíquela en un entorno seco y bien ventilado.
Otros Para obtener los mejores resultados, puede puntear con la brocha o bien utilizar un rodillo mohair.

Algunos puntos importantes

La temperatura del producto debe estar entre 10°C y 30°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.

Compatibilidad/sustratos

Indicado para todo tipo de sustratos y superficies rellenadas. No es adecuado para superficies permanentemente sumergidas. No limpiar con limpiadores con alto contenido alcalino.

Número de capas

1-2

Rendimiento

(Teórico) - 9.50 (m²/l)

DFT recomendado

50 micras seco

WFT recomendado

93 micras húmedo

Métodos de aplicación

Brocha, Rodillo

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento

INFORMACIÓN GENERAL:

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Interdeck, compruebe que entre uso y uso el contenedor está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Manténgalo fuera de la luz directa del sol.

TRANSPORTE:

Interdeck debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra durante hasta su utilización.

Seguridad


GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada al tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Interdeck a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

CLÁUSULA DE NO RESPONSABILIDAD

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.

 e International son marcas registradas de Akzo Nobel.

Direcciones regionales

Head Office

International Coatings Ltd
P O Box 20980
Oriel House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region

International Coatings Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region

International Coatings Pte Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region

Akzo Nobel Pty Limited
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region

International Paint Inc
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region

Akzo Nobel Coatings Ltd
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Ref: 05000108
Fecha de 14-Feb-2003
publicación:
Sustituciones: 28-Nov-2002